



Bona Primer

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ГРУНТОВКА

Грунтовка для создания классического оттенка древесины.



Водно-дисперсионная грунтовка Bona Primer предназначена для подготовки деревянных полов перед нанесением финишных слоёв лака. Она придаёт древесине классический оттенок и создаёт эластичную основу, значительно снижающую риск бокового склеивания планок пола. Грунтовка совместима со всеми лаками Bona и подходит для использования с системами подогрева пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип грунтовки:	водно-дисперсионная грунтовка на основе акрила
Сухой остаток:	около 35%
Разбавление:	при необходимости добавьте 4% Bona Retarder для увеличения открытого времени
Время высыхания:	до последующего нанесения покрытия: 1–2 часа*) *при нормальных климатических условиях, 20 °C и 60% относительной влажности
Нанесение:	валиком Bona или T-Bar (специальной аппликаторной шваброй для нанесения лака)
Расход:	8–10 м²/л (100–120 г/м²) на один слой
Безопасность:	не классифицируется
Очистка:	свежие остатки материала удаляйте влажной салфеткой (Bona Cleaning Wipes) или тканью, засохшие - только ацетоном. Отходы утилизируйте исключительно через лицензированные организации. Слив остатков в канализацию запрещён.
Срок годности:	один год с даты производства в герметично закрытой оригинальной упаковке.
Хранение/трансп.:	хранение и транспортировка допускаются при температуре от +5 до +30°C.
Утилизация:	утилизация отходов и тары - только через лицензированные организации. Слив остатков в канализацию запрещён.
Фасовка:	3 × 5 л

Дополнительную информацию и паспорта безопасности см. на сайте www.bona.com



Bona Primer

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ГРУНТОВКА

Грунтовка для создания классического оттенка древесины.

ПОДГОТОВКА

Убедитесь, что поверхность пола соответствует условиям эксплуатации, тщательно отшлифована, сухая и полностью очищена от пыли, масла, воска и других загрязнений.

Перед использованием выдержите грунтовку при комнатной температуре, а непосредственно перед нанесением энергично встряхните банку с грунтовкой в течение одной минуты и вставьте прилагаемый фильтр.

Оптимальные условия нанесения: температура от +18 до +25°C и относительная влажность от 30% до 60%. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания, а низкая температура и высокая влажность — увеличивают его. **Минимальная температура применения: +13°C.**

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Не покрытая древесина, вариант 1:

1× Bona Primer

1× один из лаков Bona

Межслойное шлифование

1× один из лаков Bona

Важно: не рекомендуется наносить более двух слоёв грунтовки и/или лака в день из-за риска чрезмерного набухания и коробления древесины. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время высыхания. Неблагоприятные условия сушки могут снизить эксплуатационные характеристики материала и его адгезию.

НАНЕСЕНИЕ

- 1) Перед использованием или перед переливанием в меньшую тару энергично встряхните банку с грунтовкой в течение одной минуты и вставьте прилагаемый фильтр. Для обеспечения максимально чистого результата рекомендуется при необходимости использовать дополнительный мелкий фильтр, например Bona Filter Bags.
- 2) Наносите продукт с помощью валика Bona из расчёта 8–10 м²/л (100–120 г/м²). Наносите, чередуя направления: поперёк, а затем вдоль волокон древесины, избегая скоплений материала. Всегда соблюдайте правило «мокрого края», чтобы избежать появления нахлёстов.
- 3) Перед нанесением слоя лака дайте грунтовке высохнуть 1–2 часа. Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения.

Примечание: из-за своей эластичности грунтовка Bona Primer не поддается межслойному шлифованию. Поэтому рекомендуется нанести поверх грунтовки один слой лака, дать ему хорошо высохнуть и только потом произвести межслойную шлифовку для удаления поднявшегося ворса древесины.

Грунтовка Bona Primer ни в коем случае не должна использоваться в качестве финишного покрытия для деревянных полов.



Bona Primer

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ГРУНТОВКА

Грунтовка для создания классического оттенка древесины.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

- Пластификаторы, содержащиеся в таких материалах, как противоскользящие подложки под ковры, мягкие накладки под ножки мебели, ролики стульев и эластичные клеи, могут вызывать размягчение и изменение цвета покрытия. Остатки клея и загрязнения в щелях между планками деревянного пола могут являться причиной ухудшения тактильных и оптических характеристик поверхности. Воздействие красок для волос, а также контакт резиновых шин от автомобилей, велосипедов и детских колясок с защитным покрытием могут привести к его необратимому обесцвечиванию. Поэтому для предотвращения повреждений необходимо исключить контакт с такими материалами, заменяя их инертными аналогами.
- Пролитые жидкости следует удалять незамедлительно. Оставленные без внимания жидкости на полу могут привести к образованию косметических пятен на поверхности или повреждению защитного слоя.
- Обратите внимание: лаки Bona предназначены для формирования защитного слоя, устойчивого к износу, потёртостям, воздействию пролитых жидкостей и другим внешним факторам. Однако ни одно защитное покрытие не способно предотвратить физические повреждения древесины или увеличить её твёрдость. Вмятины и царапины на поверхности могут быть вызваны передвижением мебели, падающими предметами, когтями животных и т. д., поэтому рекомендуется принимать меры для минимизации подобных воздействий.
- Лаки Bona не желтеют и не меняют цвет под воздействием ультрафиолетового света. Однако они не могут предотвратить изменение цвета самой древесины, вызванное выделением танинов, миграцией минеральных веществ или воздействием ультрафиолетового излучения.

Информация, содержащаяся в данном документе, а также иные рекомендации, предоставленные нами в целях помощи и поддержки пользователю, основана на практическом опыте и результатах проведённых испытаний. Вместе с тем данные материалы не претендуют на исчерпывающий характер. Учитывая широкий спектр возможных условий применения и использования нашей продукции, пользователь обязан провести собственные проверочные испытания и/или обратиться за квалифицированной технической консультацией в компанию Bona до начала применения продуктов.

Гарантия компании распространяется исключительно на продукты Bona и не охватывает конструкцию в целом или их совместимость с другими материалами. При использовании продукции необходимо соблюдать рекомендации производителя напольного покрытия, а также требования действующих стандартов и нормативных документов