

Bona Quick

Лист технической информации

Высоко вязкозный грунтовочный лак для нанесения шпателем. Применяется для грунтовки необработанной, отшлифованной древесины, после чего не требуется промежуточная шлифовка. А также для заполнения мелких щелей и углублений, между слоями лака, после промежуточной шлифовки. Грунтовочный лак Bona Quick минимально поджигает древесину. Окончательный внешний вид поверхности зависит, в том числе, и от выбора последующих лаковых покрытий.

- Быстро сохнущий
- Нивелирует мелкие царапины
- Подходит в качестве грунта, а также между слоями лака после промежуточной шлифовки
- Легко наносится шпателем
- Сертифицирован GreenGuard



Тех. данные

Тип:	1-компонентная полиуретановая дисперсия на водной основе
Сухой остаток:	Около 40%
Разбавление:	Не разбавляется
Время высыхания:	около 10-20 минут в слой* *при нормальных климатических условиях 20°C / влажность 60%
Инструмент для нанесения:	Плоский нержавеющий шпатель
Расход материала:	Необработанная древесина: 25 – 35 м ² /л (40 – 30г/м ²) После промежуточной шлифовки: ок. 50 м ² /л (20 г/м ²)
Маркировка:	Не подлежит / Отвердитель (См. паспорт безопасности)
Очистка рабочих инструментов:	Сразу после использования инструменты очищаются водой, затвердевшие остатки лака удаляются только ацетоном
Срок хранения:	Не менее 1 года с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Поставка расфасовок:	5 литров
Сертификаты:	DIBt, GreenGuard

Подготовка

Паркетный пол должен пройти акклиматизацию к условиям в помещении. Обрабатываемая поверхность деревянного напольного покрытия должна быть профессионально отшлифована до чистой древесины, а также должна быть сухой от пыли, масел, воска и других загрязнений. Для финишной шлифовки рекомендуется использовать машину Bona FlexiSand и Bona Quattro или Multi Disc с абразивами зернистостью 120.

Finishing



Bona®



Обратите внимание, что перед применением, лак должен иметь комнатную температуру. Оптимальные условия работы с материалом от +18 до +25°C и от 40 до 60% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания материала. Во время нанесения и высыхания материала, температура в помещении, так же как и температура материала не должна быть ниже +13 °C.

Рекомендация

На непокрытую поверхность:

3 x Bona Quick
2 x Bona лак

После промежуточной шлифовки:

1-2 x Bona Quick
1 x Bona лак

Применение

На непокрытую поверхность:

1. Равномерно нанесите Bona Quick в 3 слоя на всю поверхность пола нержавеющей плоским шпателем с закруглёнными углами, не царапающим поверхность. Соблюдайте время высыхания, после каждого нанесённого слоя материала.
2. После высыхания Bona Quick, нанесите 2 слоя финишного лакового покрытия.

После промежуточной шлифовки:

1. Равномерно нанесите Bona Quick в 1-2 слоя на всю поверхность пола нержавеющей плоским шпателем с закруглёнными углами, не царапающим поверхность. Соблюдайте время высыхания, после каждого нанесённого слоя материала.
2. После высыхания Bona Quick, нанесите 1 слой финишного лакового покрытия.

Примечание:

Никогда не используйте Bona Quick в качестве финишного/завершающего напольного покрытия.

Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.