



# Bona Traffic HD

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Высокая эффективность с максимальной скоростью



Высокопрочный двухкомпонентный водно-дисперсионный лак для деревянных полов с интенсивной эксплуатацией и экстремальными нагрузками.

Bona Traffic HD — самый прочный и быстросохнущий паркетный лак в мире. Полностью готов к эксплуатации уже через 12 часов после нанесения. Разработан специально для обработки больших площадей и широко применяется в гостиницах, ресторанах, аэропортах и других объектах, где критически важны минимальные простои. Лак для паркета, доведённый до совершенства.

- Непревзойдённая скорость и прочность
- Позволяет полную эксплуатацию через 12 часов
- Отличная растекаемость и выравнивание
- Низкий уровень запаха и ЛОС (<5%)

2025-10-08

Данный технический паспорт заменяет все предыдущие версии, пожалуйста, проверьте сайт [bona.com](http://bona.com), чтобы убедиться, что у вас



# Bona Traffic HD

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

**Высокая эффективность с максимальной скоростью**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип продукта:</b>     | двухкомпонентный водно-дисперсионный лак на полиуретановой основе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Твёрдый остаток:</b>  | около 32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Блеск (при 60°):</b>  | шелковисто-матовый — 40 %, матовый — 20 %, экстра-матовый — 11 % (на стекле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Соотнош. комп.:</b>   | 1 часть отвердителя на 1 л лака или 0,41 л отвердителя на 4,54 л лака (8,28 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Разбавление:</b>      | при необходимости добавьте 4% Bona Retarder для увеличения открытого времени.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Жизнеспособность:</b> | 4 часа при 20°C (при повышенной температуре — меньше)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Время высыхания:</b>  | до повторного нанесения лака: 2–3 часа <sup>1)</sup><br>легкие пешие нагрузки / межслойная шлифовка: через 6 часов <sup>1)</sup><br>обычная эксплуатация: через 12 часов <sup>1)</sup><br>полная полимеризация / укладка ковров или защитных покрытий: через 3 дня <sup>1)</sup><br><sup>1)</sup> при нормальных климатических условиях: 20 °C и 60 % относительной влажности                |
| <b>Нанесение:</b>        | валиком Bona или T-Bar (специальной аппликаторной шваброй для нанесения лака)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Расход:</b>           | 8–10 м²/л (100–120 г/м²) на один слой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Безопасность:</b>     | лак: не классифицируется<br>отвердитель: классифицируется (см. паспорт безопасности)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Очистка:</b>          | свежие остатки материала удаляйте влажной салфеткой (Bona Cleaning Wipes) или тканью, засохшие - только ацетоном. Отходы утилизируйте исключительно через лицензированные организации. Слив остатков в канализацию запрещён.                                                                                                                                                                 |
| <b>Срок годности:</b>    | один год лак и 18 месяцев отвердитель с даты производства в герметично закрытой оригинальной упаковке                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Хранение/трансп.:</b> | хранение и транспортировка допускаются при температуре от +5 до +30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Утилизация:</b>       | утилизация отходов и тары - только через лицензированные организации. Слив остатков в канализацию запрещён.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Фасовка:</b>          | 3 × 4,95 л в комплекте с отвердителем 0,41 литров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Сертификаты:</b>      | EMICODE EC1 — с очень низким содержанием летучих органических соединений<br>GREENGUARD Gold<br>EN 14904:2006; Соответствует требованиям к коэффициенту трения для спортивных полов<br>EN 13501-1 — реакция на воздействие огня<br>EN 16165 Annex B — сопротивление скольжения R9 (матовый и экстра-матовый)<br>Соответствует критериям систем оценки устойчивого строительства LEED и BREEAM |

Дополнительную информацию и паспорта безопасности см. на сайте [www.bona.com](http://www.bona.com)

## ПОДГОТОВКА

Убедитесь, что поверхность пола адаптирована к условиям эксплуатации, тщательно отшлифована, сухая и полностью очищена от пыли, масла, воска и других загрязнений. Затем загрунтуйте поверхность одной из рекомендуемых грунтовок Bona и дайте ей высохнуть.

Перед использованием выдержите лак и отвердитель при комнатной температуре. Перед применением энергично встряхните банку с лаком, добавьте отвердитель в рекомендованной пропорции и немедленно тщательно перемешайте компоненты, интенсивно встряхивая банку в течение одной минуты. Затем вставьте прилагаемый фильтр и используйте приготовленный материал сразу или в течение четырёх часов после смешивания.

2025-10-08

Данный технический паспорт заменяет все предыдущие версии, пожалуйста, проверьте сайт [bona.com](http://bona.com), чтобы убедиться, что у вас



# Bona Traffic HD

## ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

### Высокая эффективность с максимальной скоростью

Оптимальные условия нанесения: температура от +18 до +25 °C и относительная влажность от 30 % до 60 %. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания, а низкая температура и высокая влажность — увеличивают его. **Минимальная температура применения: +13 °C.**

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

#### Не покрытая древесина:

- 1× одной из рекомендуемых грунтовок Bona<sup>1)</sup> или маслом Bona Craft Oil 2K<sup>2)</sup>
- 2× Bona Traffic HD<sup>1)</sup>

#### Ранее лакированная древесина (для перепокрывания поверхности по системе Bona Recoat / Bona Silver System):

- 1× очистка и матирование ранее лакированной поверхности
- 1-2× Bona Traffic HD

<sup>1)</sup> Всегда предварительно покрывайте пол одной из рекомендуемых грунтовок Bona.

<sup>2)</sup> Во избежание риска выступления масла на поверхность через кромки паркета его следует наносить экономно. Для этого рекомендуется использовать шерстяной пад или хлопчатобумажную ветошь (например, вафельное полотенце), обёрнутую вокруг красного нейлонового пада и установленную на диск полировальной машины.

**Важно:** не рекомендуется наносить более двух слоёв грунтовки и/или лака в день из-за риска чрезмерного набухания и коробления древесины. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время высыхания. Неблагоприятные условия сушки могут снизить эксплуатационные характеристики лака и его адгезию.

### НАНЕСЕНИЕ

1. Перед использованием или перед переливанием в тару меньшего объёма энергично встряхните банку с лаком. Добавьте отвердитель в рекомендованной пропорции и немедленно тщательно перемешайте компоненты, интенсивно встряхивая банку в течение одной минуты. Затем вставьте прилагаемый фильтр и используйте приготовленный материал сразу или в течение четырёх часов после смешивания. Для обеспечения максимально чистого результата рекомендуется при необходимости использовать дополнительный мелкий фильтр, например Bona Filter Bags. При использовании материала в небольших количествах соблюдайте пропорции смешивания и ориентируйтесь на шкалу на банке отвердителя: одно деление соответствует одному литру лака.
2. Наносите продукт с помощью валика Bona из расчёта 8–10 м<sup>2</sup>/л (100–120 г/м<sup>2</sup>). Наносите, чередуя направления: поперёк, а затем вдоль волокон древесины, избегая скоплений материала. Всегда соблюдайте правило «мокрого края», чтобы избежать появления нахлёстов.
3. Перед нанесением следующего слоя дайте лаку высохнуть. Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения.
4. При необходимости произведите межслойное шлифование с использованием Bona Scrad Pad System с абразивом P150 (или более мелким) и удалите пыль перед нанесением финишного слоя лака.  
**Примечание:** если с момента нанесения лака или грунтовки прошло более 24 часов, межслойное шлифование обязательно.



# Bona Traffic HD

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

## Высокая эффективность с максимальной скоростью

После нанесения финишного слоя лака при указанных климатических условиях поверхность может выдерживать лёгкие пешие нагрузки уже через 6 часов, а через 12 часов — быть полностью готовой к обычной эксплуатации. Не рекомендуется укладывать ковры или защитные покрытия на поверхность и проводить влажную уборку в течение последующих трёх дней.

## ПЕРЕПОКРЫТИЕ ЛАКИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СИСТЕМЕ BONA RECOAT (SILVER SYSTEM)

Подробные инструкции по перепокрыванию ранее лакированной поверхности с использованием системы Bona Recoat System / Bona Silver System вы можете скачать на нашем сайте — [www.bona.com](http://www.bona.com) — на странице продукта Bona Traffic HD.

## УХОД

Уборка с использованием правильных средств — это просто! Выбирая средства для очистки и ухода Bona, вы можете быть уверены, что выбрали лучший продукт для правильного ухода за полом.

Инструкции по очистке и уходу доступны на странице продукта Bona Traffic HD на сайте [bona.com](http://bona.com). **Пожалуйста, распечатайте копию соответствующей инструкции и передайте её конечному пользователю.**

## ВАЖНО ЗНАТЬ!

- Пластификаторы, содержащиеся в таких материалах, как противоскользящие подложки для ковров, коврики, ножки мебели, колёсики и клеящие составы, а также агрессивные химические вещества — например, перекись водорода, аммиак, кислотные и щелочные реагенты, содержащиеся в красителях для волос, и резиновые материалы, в частности выделяющие углеродные частицы (такие как шины колёс автомобилей, колясок, велосипедов), — вызывают необратимую деградацию защитного покрытия: размягчение лакового слоя, образование устойчивых пигментных пятен, обесцвечивание и эрозию поверхности. Поэтому для предотвращения повреждений необходимо исключить контакт с такими материалами, заменяя их инертными аналогами.
- Пролитые жидкости следует удалять незамедлительно. Оставленные без внимания жидкости на полу могут привести к образованию косметических пятен на поверхности или повреждению защитного слоя.
- Обратите внимание: лаки Bona предназначены для формирования плотного защитного слоя, устойчивого к износу, потёртостям, воздействию пролитых жидкостей и другим внешним факторам. Однако ни одна система поверхностного покрытия не способна предотвратить физические повреждения древесины или увеличить её твёрдость. Вмятины и царапины на поверхности могут быть вызваны мебелью, падающими предметами, когтями животных и т. д., поэтому рекомендуется принимать меры для минимизации подобных воздействий.
- Лаки Bona не желтеют и не меняют цвет под воздействием ультрафиолетового света. Тем не менее, они не могут предотвратить изменение цвета самой древесины, связанное с выделением танинов, минеральных веществ древесины или воздействием ультрафиолетового излучения.

2025-10-08

Данный технический паспорт заменяет все предыдущие версии, пожалуйста, проверьте сайт [bona.com](http://bona.com), чтобы убедиться, что у вас



# Bona Traffic HD

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

## Высокая эффективность с максимальной скоростью

Информация, содержащаяся в данном документе, а также иные рекомендации, предоставленные нами в целях помощи и поддержки пользователю, основана на практическом опыте и результатах проведенных испытаний. Вместе с тем данные материалы не претендуют на исчерпывающий характер. Учитывая широкий спектр возможных условий применения и использования нашей продукции, пользователь обязан провести собственные проверочные испытания и/или обратиться за квалифицированной технической консультацией в компанию Bona до начала применения продуктов.

Гарантия компании распространяется исключительно на продукты Bona и не охватывает конструкцию в целом или их совместимость с другими материалами. При использовании продукции необходимо соблюдать рекомендации производителя напольного покрытия, а также требования действующих стандартов и нормативных документов.