



Bona Wave 2K

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



Двухкомпонентный водно-дисперсионный лак для покрытия и защиты деревянных полов в коммерческих помещениях с умеренной проходимостью.

2025-10-07

Данный технический паспорт заменяет все предыдущие версии, пожалуйста, проверьте сайт bona.com, чтобы убедиться, что у вас актуальная версия.



Bona Wave 2K

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип продукта:	двухкомпонентный водно-дисперсионный лак на полиуретановой основе
Блеск (при 60°):	глянцевый — 85 %, шелковисто-матовый — 50 %, матовый — 20 % (на стекле)
Соотнош. комп.:	1 часть отвердителя на 1 л лака или 0,2 л отвердителя на 4,8 л лака (4 %)
Разбавление:	при необходимости добавьте 4% Bona Retarder для увеличения открытого времени.
Жизнеспособность:	4 часа при 20°C (при повышенной температуре — меньше)
Время высыхания:	до повторного нанесения лака: 2–3 часа ¹⁾ легкие пешие нагрузки / межслойная шлифовка: через 8 часов ¹⁾ умеренная эксплуатация: через 24 часа ¹⁾ полная полимеризация / укладка ковров или защитных покрытий: через 7 дней ¹⁾ ¹⁾ при нормальных климатических условиях: 20 °C и 60 % относительной влажности
Нанесение:	валиком Bona или T-Bar (специальной аппликаторной шваброй для нанесения лака)
Расход:	8–10 м²/л (100–120 г/м²) на один слой
Безопасность:	лак: не классифицируется отвердитель: классифицируется (см. паспорт безопасности)
Очистка:	свежие остатки материала удаляйте влажной салфеткой (Bona Cleaning Wipes) или тканью, засохшие - только ацетоном. Отходы утилизируйте исключительно через лицензированные организации. Слив остатков в канализацию запрещён.
Срок годности:	один год лак и 18 месяцев отвердитель с даты производства в герметично закрытой оригинальной упаковке
Хранение/трансп.:	хранение и транспортировка допускаются при температуре от +5 до +30 °C
Утилизация:	утилизация отходов и тары - только через лицензированные организации. Слив остатков в канализацию запрещён.
Фасовка:	3 × 5 л в комплекте с отвердителем 0,2 л
Сертификаты:	EMICODE EC1 — с очень низким содержанием летучих органических соединений EN 14904:2006; Соответствует требованиям к коэффициенту трения для спортивных полов EN 16165 Annex B — сопротивление скольжения R9 (матовый)

Дополнительную информацию и паспорта безопасности см. на сайте www.bona.com

ПОДГОТОВКА

Убедитесь, что поверхность пола соответствует условиям эксплуатации, тщательно отшлифована, сухая и полностью очищена от пыли, масла, воска и других загрязнений. Затем загрунтуйте поверхность одной из рекомендуемых грунтовок Bona и дайте ей высохнуть.

Перед использованием выдержите лак и отвердитель при комнатной температуре. Перед применением энергично встряхните банку с лаком, добавьте отвердитель в рекомендованной пропорции и немедленно тщательно перемешайте компоненты, интенсивно встряхивая банку в течение одной минуты. Затем вставьте прилагаемый фильтр и используйте приготовленный материал сразу или в течение четырёх часов после смешивания.

Оптимальные условия нанесения: температура от +18 до +25 °C и относительная влажность от 30 % до 60 %. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания, а низкая температура и высокая влажность — увеличивают его. **Минимальная температура применения: +13 °C.**



Bona Wave 2K

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ НАНЕСЕНИЯ

Не покрытая древесина:

- 1 x одна из предлагаемых грунтовок Bona¹⁾
- 2 x Bona Wave 2K

¹⁾ Всегда предварительно покрывайте пол одной из из рекомендуемых грунтовок Bona.

Важно: не рекомендуется наносить более двух слоёв грунтовки и/или лака в день из-за риска чрезмерного набухания и коробления древесины. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время высыхания. Неблагоприятные условия сушки могут снизить эксплуатационные характеристики лака и его адгезию.

НАНЕСЕНИЕ

1. Перед использованием или перед переливанием в тару меньшего объёма энергично встряхните банку с лаком. Добавьте отвердитель в рекомендованной пропорции и немедленно тщательно перемешайте компоненты, интенсивно встряхивая банку в течение одной минуты. Затем вставьте прилагаемый фильтр и используйте приготовленный материал сразу или в течение четырёх часов после смешивания. Для обеспечения максимально чистого результата рекомендуется при необходимости использовать дополнительный мелкий фильтр, например Bona Filter Bags. При использовании материала в небольших количествах соблюдайте пропорции смешивания и ориентируйтесь на шкалу на банке отвердителя: одно деление соответствует одному литру лака.
2. Наносите продукт с помощью валика Bona из расчёта 8–10 м²/л (100–120 г/м²). Наносите, чередуя направления: поперёк, а затем вдоль волокон древесины, избегая скоплений материала. Всегда соблюдайте правило «мокрого края», чтобы избежать появления нахлёстов.
3. Перед нанесением следующего слоя дайте лаку высохнуть. Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения.
4. При необходимости произведите межслойное шлифование с использованием Bona Scrad Pad System с абразивом P150 (или более мелким) и удалите пыль перед нанесением финишного слоя лака.
Примечание: если с момента нанесения лака или грунтовки прошло более 24 часов, межслойное шлифование обязательно.

После нанесения финишного слоя лака при указанных климатических условиях поверхность может выдерживать лёгкие пешие нагрузки уже через 8 часов, а через 24 часа — готова к умеренной эксплуатации. В течение последующих 7 дней не рекомендуется накрывать пол коврами или другими защитными материалами, а также проводить влажную уборку.

УХОД

Уборка с использованием правильных средств — это просто! Выбирая средства для очистки и ухода Bona, вы можете быть уверены, что выбрали лучший продукт для правильного ухода за полом.

Инструкции по очистке и уходу доступны на странице продукта Bona Wave 2K на сайте bona.com.

Пожалуйста, распечатайте копию соответствующей инструкции и передайте её конечному пользователю.

2025-10-07

Данный технический паспорт заменяет все предыдущие версии, пожалуйста, проверьте сайт bona.com, чтобы убедиться, что у вас актуальная версия.



Bona Wave 2K

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ВАЖНО ЗНАТЬ!

- Пластификаторы, содержащиеся в таких материалах, как противоскользящие подложки для ковров, коврики, ножки мебели, колёсики и клеящие составы, а также агрессивные химические вещества — например, перекись водорода, аммиак, кислотные и щелочные реагенты, содержащиеся в красителях для волос, и резиновые материалы, в частности выделяющие углеродные частицы (такие как шины колёс автомобилей, колясок, велосипедов), — вызывают необратимую деградацию защитного покрытия: размягчение лакового слоя, образование устойчивых пигментных пятен, обесцвечивание и эрозию поверхности. Поэтому для предотвращения повреждений необходимо исключить контакт с такими материалами, заменяя их инертными аналогами.
- Пролитые жидкости следует удалять незамедлительно. Оставленные без внимания жидкости на полу могут привести к образованию косметических пятен на поверхности или повреждению защитного слоя.
- Обратите внимание: лаки Bona предназначены для формирования плотного защитного слоя, устойчивого к износу, потёртостям, воздействию пролитых жидкостей и другим внешним факторам. Однако ни одна система поверхностного покрытия не способна предотвратить физические повреждения древесины или увеличить её твёрдость. Вмятины и царапины на поверхности могут быть вызваны мебелью, падающими предметами, когтями животных и т. д., поэтому рекомендуется принимать меры для минимизации подобных воздействий.
- Лаки Bona не желтеют и не меняют цвет под воздействием ультрафиолетового света. Тем не менее, они не могут предотвратить изменение цвета самой древесины, связанное с выделением танинов, минеральных веществ древесины или воздействием ультрафиолетового излучения.

Информация, содержащаяся в данном документе, а также иные рекомендации, предоставленные нами в целях помощи и поддержки пользователю, основана на практическом опыте и результатах проведённых испытаний. Вместе с тем данные материалы не претендуют на исчерпывающий характер. Учитывая широкий спектр возможных условий применения и использования нашей продукции, пользователь обязан провести собственные проверочные испытания и/или обратиться за квалифицированной технической консультацией в компанию Bona до начала применения продуктов.

Гарантия компании распространяется исключительно на продукты Bona и не охватывает конструкцию в целом или их совместимость с другими материалами. При использовании продукции необходимо соблюдать рекомендации производителя напольного покрытия, а также требования действующих стандартов и нормативных документов.

2025-10-07

Данный технический паспорт заменяет все предыдущие версии, пожалуйста, проверьте сайт bona.com, чтобы убедиться, что у вас актуальная версия.