



Bona Craft Oil 2K

ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ПРОПИТОЧНОЕ МАСЛО

Эффективность, универсальность и дизайн



Bona Craft Oil 2K быстросохнущее двухкомпонентное масло, обеспечивающее высокую прочность и защиту при одном нанесении.

Bona Craft Oil 2K разработано на основе модифицированных производных растительных масел и отверждается с помощью специального отвердителя, что обеспечивает более быстрое высыхание и повышенную прочность покрытия. Масло можно использовать как самостоятельное быстросохнущее высокоэффективное финишное покрытие или в сочетании с лаками линейки Bona Traffic для придания блеска и сокращения частоты ухода.

Масло Bona Craft Oil 2K идеально подходит для широкого спектра пород древесины, включая вишню, орех, копчёный дуб и пропаренный бук.

- Защита за одно нанесение
- Длительное открытое время и увеличенный срок годности
- Высокая устойчивость к воздействию бытовой химии и пролитых жидкостей
- Соответствие требованиям EN 71-3 (безопасность игрушек, миграция элементов)



Bona Craft Oil 2K

ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ПРОПИТОЧНОЕ МАСЛО

Эффективность, универсальность и дизайн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип продукта / основа:	Модифицированные растительные масла + отвердитель на основе изоцианата
Цвета:	Neutral, Frost, Invisible, Misty, Sand, Light Grey, Ash, Driftwood, Graphite, Clay, Provincial и Umbra
Соотношение смешивания:	9 частей масла (компонент А) на 1 часть отвердителя (компонент В) = 10 % по объему
Срок годности:	6–8 часов
Время высыхания:	Между нанесениями: 15–30 минут ¹ При легкой нагрузке: Neutral — 8 часов ¹ , все другие — 12 часов ¹ ¹ При нормальных климатических условиях, 20 °С и 60 % относительной влажности. Обеспечьте надлежащую вентиляцию.
Инструменты для нанесения:	Резиновый шпатель Bona Oil, валик с коротким ворсом, шпатель из нержавеющей стали, красный или бежевый пад.
Расход:	Примерно 30 м ² /л и зависит от породы древесины и качества её обработки.
Пожароопасность:	Невоспламеняется, однако существует риск самовоспламенения. Использованные тряпки, ветошь и т. п. следует погружать в воду или помещать в герметичные металлические контейнеры. См. паспорт безопасности.
Безопасность:	Компонент А: не классифицирован Компонент В: Классифицирован (см. паспорт безопасности)
Очистка:	Инструменты очищайте уайт-спиритом. Засохший материал также удаляется с его помощью.
Срок хранения:	2 года с даты производства в неоткрытой оригинальной таре
Хранение/транспортировка:	Во время хранения и транспортировки температура не должна опускаться ниже +5 °С и превышать +30 °С. Хранить в прохладном месте.
Утилизация:	С отходами и пустой тарой следует обращаться в соответствии с местными правилами.
Размер упаковки:	6 x 1,25 литра (1125 мл масла + 125 мл отвердителя)
Сертификаты и стандарты:	EMICODE EC1 — очень низкий уровень выделения вредных веществ в помещениях EN 71-3 — подходит для применения на детских игрушках EN 16165, приложение B — класс противоскольжения R10 DiBt — безопасный строительный продукт GREENGUARD Gold — очень низкие выделения вредных веществ в помещениях Французский стандарт VOC — класс A+

Дополнительная подробная информация приведена в соответствующем паспорте безопасности.

ПОДГОТОВКА

Убедитесь, что поверхность пола подготовлена в соответствии с условиями эксплуатации: тщательно отшлифована, сухая и полностью очищена от пыли, масел, воска и других загрязнений. Для заполнения мелких щелей рекомендуется использовать Bona Mix&Fill или Bona Mix&Fill Plus. Если заделка щелей невозможна, следует удерживать масло на поверхности пола, нанося его тонким слоем (например, с помощью шерстяного пада или плотной хлопчатобумажной ткани). Не допускайте свободного проникновения масла в открытые щели. При работе с материалом используйте резиновые перчатки, защитные очки и одноразовые бахилы. Перед применением доведите продукт до комнатной температуры.

Оптимальные условия нанесения: температура 20–25 °С и относительная влажность 30–50 %. Повышенная температура и низкая влажность сокращают время высыхания, тогда как пониженная температура и высокая влажность увеличивают его. Минимальная температура применения — 16 °С.



Bona Craft Oil 2K

ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ПРОПИТОЧНОЕ МАСЛО

Эффективность, универсальность и дизайн

Меры предосторожности и дополнительные рекомендации

Качество подготовки поверхности и природные свойства древесины напрямую влияют на конечный оттенок и равномерность колеровки. Оценивать интенсивность цвета и декоративный эффект следует только после полного высыхания финишного (защитного) слоя.

Такие явления, как локальная пятнистость, разнотонность или неравномерное распределение пигмента, как правило, не связаны с качеством продукта. Они обусловлены естественной структурой древесины (различной впитывающей способностью) или ошибками при подготовке поверхности. Ответственность за соблюдение технологии подготовки и нанесения лежит на исполнителе работ.

Особое внимание следует уделять равномерности шлифования — это ключевой фактор получения предсказуемого результата. При наличии сомнений рекомендуется выполнить пробное окрашивание (выкрас) на небольшом участке. Тест должен включать все этапы: от шлифования до нанесения цветного масла и последующей финишной отделки.

Полезный совет: для повышения насыщенности и выравнивания цвета можно использовать метод предварительного увлажнения древесины. Для этого выполните последовательную шлифовку поверхности пола и тщательно удалите древесную пыль. Затем равномерно нанесите тонкий слой воды с помощью губки или валика с коротким ворсом. Дайте древесине полностью высохнуть (как правило, в течение ночи) и нанесите масло. Наносите масло только на полностью сухую поверхность!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Вариант 1. Умеренная / высокая нагрузка

1 слой масла Bona Craft Oil 2K

Вариант 2. Умеренная / высокая нагрузка

1 слой Bona Rich Tone (опционально)

1 слой Bona Craft Oil 2K

2 слоя Bona Hard Wax Oil

Вариант 3. Интенсивная эксплуатация (коммерческие помещения)

1 слой Bona Craft Oil 2K

2 слоя Bona Traffic HD или Bona Traffic GO

ПРИМЕНЕНИЕ

- 1) С помощью молотка и шила (или отвертки) пробейте верхнюю и нижнюю части крышки банки (отвердителя). Дайте содержимому полностью стечь в нижнюю часть банки с маслом (не менее 1 минуты). Снимите крышку и тщательно перемешайте смесь.
- 2) Нанесите и равномерно распределите тонкий слой смешанного масла по поверхности с помощью однодисковой полировочной машины, оснащённой красным или бежевым падом. Работайте небольшими участками (секциями), применяя метод «мокрым по мокрому».
- 3) Дайте маслу впитаться в древесину в течение 15–30 минут. Если древесина характеризуется высокой впитывающей способностью, сразу нанесите дополнительный слой на соответствующие участки для полного насыщения и вновь выдержите 15–30 минут.
- 4) Тщательно удалите все излишки масла с поверхности. Для этого используйте хлопчатобумажную ветошь, закреплённую под падом полировочной машины. Для получения оптимального результата выполните окончательную полировку поверхности чистым шерстяным падом.
- 5) Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения во время нанесения и в процессе высыхания. Перед началом последующих манипуляций выдержите технологический перерыв: не менее 8 часов² — для бесцветного масла, не менее 12 часов² — для цветных масел. **Важно: использованные хлопчатобумажная ветошь и пады, пропитанные маслом, могут самовоспламеняться. Сразу после использования замочите их в воде или храните в герметичной металлической ёмкости.**

²Указанные временные интервалы рассчитаны на стандартные условия проведения работ: температура воздуха +20 °C и относительная влажности 60%. Время высыхания может увеличиваться при работе с тропическими (экзотическими) породами древесины, а также при повышенной влажности воздуха и пониженной температуре в помещении. Мебель, как правило, можно заносить и расставлять через 12–24 часа после нанесения. Перед укладкой ковров и других плотных покрытий рекомендуется выдержать не менее 1 недели. Перед первой влажной уборкой необходимо дать поверхности полностью высохнуть и набрать прочность. Рекомендуемый срок: 1–2 недели.



Bona Craft Oil 2K

ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ПРОПИТОЧНОЕ МАСЛО

Эффективность, универсальность и дизайн

УХОД

Регулярно очищайте пол от пыли сухим способом, используя швабру с электростатическим микрофибровым падом Bona Microfiber Dusting или пылесос с мягкой насадкой. Влажную уборку проводите по мере необходимости с использованием микрофибровых падов Bona Microfiber Cleaning Pad и чистящего средства для масляных деревянных полов Bona Oiled Wood Floor Cleaner. **Важно:** не допускайте переувлажнения поверхности. Всегда применяйте метод максимально сухой уборки. Для защиты и обновления покрытия используйте средство Bona Oil Care. Частота обработки зависит от степени износа и эксплуатационной нагрузки: от одного раза в три года в жилых помещениях до нескольких раз в год — в коммерческих. Подробные инструкции по уходу и очистке доступны на нашем официальном сайте.

НАНЕСЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

Нанесение лака на поверхность, обработанную маслом Bona Craft Oil 2K

Для повышения износостойкости напольного покрытия и снижения частоты ухода (особенно в зонах с высокой эксплуатационной нагрузкой) рекомендуется дополнительно защитить поверхность двумя слоями лака Bona Traffic HD или Bona Traffic Go. Эта рекомендация также актуальна для тонированных поверхностей, поскольку лаковая защита предотвращает вымывание и истирание пигмента, сохраняя первоначальный цвет.

ВАЖНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: Последующее нанесение лаков Bona Traffic HD или Bona Traffic Go возможно только при использовании масла Bona Craft Oil 2K в чистом виде. Если масло наносилось в сочетании с другими продуктами (например, с пре-тонером Bona Rich Tone), лакировать поверхность не рекомендуется из-за риска отслоения.

- 1) Нанесите один слой масла Bona Craft Oil 2K на пол согласно стандартной технической инструкции. На пористых и сильно впитывающих породах древесины рекомендуется нанесение второго слоя масла. **КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО:** полностью удалите все излишки материала с поверхности хлопчатобумажной ветошью. Оставшееся на поверхности масло образует глянцевую пленку, что может привести к дефектам адгезии (отслоению) последующих слоев лака.
- 2) 2) Оставьте поверхность высыхать не менее 8 часов (для бесцветного масла) и не менее 12 часов (для цветного масла). Примечание: время высыхания может значительно увеличиться при работе с тропическими породами древесины, а также в неблагоприятных климатических условиях (высокая влажность, низкая температура).
- 3) 3) Тест на высыхание: перед началом лакирования интенсивно протрите поверхность чистой белой хлопчатобумажной салфеткой. Если на салфетке остается заметный пигмент или следы масла — поверхность не высохла, лакирование начинать нельзя.
- 4) 4) После полного высыхания масла располируйте поверхность полировочной машиной с чистым красным или бежевым падом и тщательно пропылесосьте пол.
- 5) 5) Нанесите два слоя лака Bona Traffic HD или Bona Traffic Go в соответствии с технологией применения данного продукта. Перед нанесением второго слоя рекомендуется выполнить легкую промежуточную шлифовку (матование) для удаления поднявшегося ворса и соринок. Для этого используйте исключительно мелкий абразивный пад Bona Scrad Pad.d.

Первые 72 часа допускается только лёгкая пешеходная нагрузка (в носках или мягкой сменной обуви). В течение первой недели не допускается укладка ковров и других плотных покрытий, а также проведение влажной уборки.

Нанесение масла с твердым воском на поверхность, обработанную маслом Bona Craft Oil 2K

Нанесение финишных слоёв масла с твёрдым воском Bona Hard Wax Oil поверх системы Bona Craft Oil 2K позволяет повысить износостойкость покрытия, придать ему грязе- и водоотталкивающие свойства, сохранив при этом натуральный, «живой» внешний вид древесины.

- 1) Нанесите один слой масла Bona Craft Oil 2K на пол согласно стандартной технической инструкции. На пористых и сильно впитывающих породах древесины рекомендуется нанесение второго слоя масла. **КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО:** полностью удалите все излишки материала с поверхности хлопчатобумажной ветошью. Оставшееся на поверхности масло образует глянцевую пленку, что может привести к дефектам адгезии (отслоению) последующих слоёв лака.



Bona Craft Oil 2K

ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ПРОПИТОЧНОЕ МАСЛО

Эффективность, универсальность и дизайн

- 2) Оставьте поверхность высыхать не менее 8 часов (для бесцветного масла) и не менее 12 часов (для цветного масла). Примечание: Время высыхания может значительно увеличиться при работе с тропическими породами древесины, а также в неблагоприятных климатических условиях (высокая влажность, низкая температура).
- 3) Тест на высыхание: Перед началом нанесения масла с твердым воском Bona Hard Wax Oil интенсивно протрите поверхность чистой белой хлопчатобумажной салфеткой. Если на салфетке остается заметный пигмент или следы масла — поверхность не высохла, нанесение масла с твердым воском Bona Hard Wax Oil не рекомендуется.
- 4) После полного высыхания масла располируйте поверхность полировочной машиной с чистым красным или бежевым падом и тщательно пропылесосьте пол.
- 5) Нанесите два слоя масла с твердым воском Bona Hard Wax Oil в соответствии с технологией применения данного продукта. Перед нанесением второго слоя рекомендуется выполнить лёгкую промежуточную шлифовку (матование) для удаления поднявшегося ворса и загрязнений.

Первые 72 часа допускается только лёгкая пешеходная нагрузка (в носках или мягкой сменной обуви). В течение первой недели не допускается укладка ковров и других плотных покрытий, а также проведение влажной уборки.

Информация, содержащаяся в данном документе, а также иные рекомендации, предоставленные нами в целях помощи и поддержки пользователю, основана на практическом опыте и результатах проведённых испытаний. Вместе с тем данные материалы не претендуют на исчерпывающий характер. Учитывая широкий спектр возможных условий применения и использования нашей продукции, пользователь обязан провести собственные проверочные испытания и/или обратиться за квалифицированной технической консультацией в компанию Bona до начала применения продуктов.

Гарантия компании распространяется исключительно на продукты Bona и не охватывает конструкцию в целом или их совместимость с другими материалами. При использовании продукции необходимо соблюдать рекомендации производителя напольного покрытия, а также требования действующих стандартов и нормативных документов.