

Bona SuperSport 2K

Лист технической информации

Износостойкий лак для деревянных полов, предназначенный для профессионального использования на спортивных покрытиях. Произведен на основе прочной полиуретановой дисперсии с высоким сухим остатком, соответствует европейскому стандарту для спортивных покрытий в помещениях.

Тех. данные

Тип:	2-компонентная дисперсия на водной основе
Сухой остаток:	Около 32%
Содержание ЛОС:	макс. 40 г/л (включая отвердитель)
Степень блеска (при 60°):	Глянцевый 85% / Матовый 18%
Разбавление:	При необходимости можно добавить Bona Retarder (4%) для более длительного открытого времени.
Пропорции смешивания:	0,2 л отвердителя на 4,8 л лака (примерно 4% по объему)
Открытое время:	3 часа при 20°C (меньше при более высокой температуре)
Время высыхания:	- Между слоями: 3 часа* - До шлифовки: 12 часов* - Готовность к эксплуатации: 3 дня* *при нормальных климатических условиях 20°C / влажность 60%
Инструмент нанесения:	Валик Bona, аппликатор
Расход материала:	8-10 м ² /л (100 - 120 г/м ²) в один слой
Маркировка:	Не подлежит / Отвердитель (См. паспорт безопасности)
Очистка рабочих инструментов:	Удалите остатки материала, промойте минимальным количеством воды. Засохший материал — с помощью растворителя.
Срок хранения:	Не менее 1 года с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Поставка расфасовок:	3 x 5 литров с отвердителем (36 коробки на палете)
Сертификаты:	GREENGUARD EN 14904:2006 FIBA Certified

Подготовка

Пол должен быть акклиматизирован, хорошо отшлифован, чист и сух. Удалите всю пыль, масла, воск и другие загрязнения. Дайте лаку и отвердителю достичь комнатной температуры, вставьте фильтр и тщательно встряхните перед применением.
Оптимальные условия: температура 18–25°C и относительная влажность 30–60%.

Finishing



Bona®

Bona SuperSport 2K

Лист технической информации

Минимальная температура нанесения: 15°C (температура пола). Высокая температура и низкая влажность ускоряют высыхание, наоборот - замедляют.

Рекомендация

1. 1x Bona Primer
2. 1x Bona SuperSport 2K
3. Легкая шлифовка (зерно 150)
4. 1–2x Bona Pure Colour (зоны, участки)
5. 1x Bona SuperSport Line Paint
6. 1–2x Bona SuperSport 2K

ВАЖНО: не наносите более двух полных слоев в день из-за риска разбухания древесины.

Некоторые типы разметочных лент на резиновой основе могут повредить покрытие. Используйте ленты с низкой клейкостью и оставляйте их на минимальное время.

Применение

1. Добавьте отвердитель в лак и встряхивайте в течение 1 минуты. Смесь используйте немедленно или в течение 3 часов.
 2. Нанесите лак аппликатором или валиком ровно и плавно, избегая наплывов.
 3. Перед нанесением следующего слоя или краски убедитесь, что предыдущий слой высох. Каждый следующий слой может требовать большего времени сушки.
- При необходимости сделайте промежуточную шлифовку (зерно P150) и удалите пыль.
 - Если с момента нанесения предыдущего слоя прошло более 24 часов, промежуточная шлифовка обязательна (для краски — более 12 часов).

Полностью отверждается за 72 часа (90% за 24 ч).

Играть можно через 24 часа, но поверхность будет чувствительна к царапинам до полного отверждения.

В течение первой недели — только сухая уборка, без влажной.

Уход

- Обычная очистка: Bona SuperSport Cleaner
- Интенсивная: Bona SuperSport Deep Clean, особенно если пол стал скользким
- Оценивайте состояние пола регулярно.
- Периодически наносите дополнительный слой Bona SuperSport 2K для сохранения противоскользящих свойств и предотвращения необходимости шлифовки до чистого дерева

Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.

Finishing



Bona®