



# Bona Traffic GO

## САМОСШИВАЮЩИЙСЯ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

### Лак нового поколения



Bona Traffic GO — это высокоэффективный двухкомпонентный лак на водной основе со встроенным отвердителем.

Благодаря инновационной технологии встроенного двухкомпонентного отверждения лак Bona Traffic GO сочетает в себе простоту и эффективность однокомпонентного лака с исключительной износостойкостью и эксплуатационными характеристиками двухкомпонентного лака, при этом не требуя добавления внешнего изоцианатного отвердителя. Это упрощает нанесение и повышает безопасность при работе. Продукт сертифицирован по стандарту EMICODE EC1 PLUS за очень низкий уровень выбросов вредных веществ в воздух в помещениях, что соответствует самым строгим критериям выбросов для жилых помещений.

Лак Bona Traffic GO предназначен для использования в жилых и общественных помещениях и рекомендуется для зон с высокой интенсивностью пешеходной нагрузки. Он совместим со всеми грунтовочными Bona, а также может применяться в сочетании с Bona Craft Oil 2K для создания декоративного эффекта масляного покрытия при сохранении прочной, долговечной и простой в уходе поверхности.

- Shake & Go – Не нужно смешивать – Нет отходов
- Натуральный и безопасный
- Высокая износостойкость
- Встроенный отвердитель – активируется при нанесении



# Bona Traffic GO

## САМОСШИВАЮЩИЙСЯ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Лак нового поколения

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип продукта / основа:     | Самосшивающийся полиуретановый финишный лак на водной основе.                                                                                                                                                                                                                     |
| Сухой остаток:             | Около 30 %                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Блеск при 60°:             | Шелково-матовый 40 %, матовый 20 %, экстра-матовый 10 %, ультра-матовый 5 % (на стекле).                                                                                                                                                                                          |
| Разбавление:               | При необходимости разбавьте 4 % Bona Retarder для увеличения времени открытой выдержки.                                                                                                                                                                                           |
| Время высыхания:           | До нанесения следующего слоя: 2–3 часа*<br>Полная готовность к эксплуатации: 24 часа*<br>Возможная укладка ковров или защитных покрытий: через 3 дня*<br>*При нормальных климатических условиях, 20 °C / 60 % относительной влажности                                             |
| Инструменты для нанесения: | Валик Bona или аппликатор T-Bar                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Расход:                    | 8–10 м²/л (≈100–120 г/м²) на один слой.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Безопасность:              | Не классифицируется.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Очистка:                   | Перед очисткой удалите остатки материала с инструментов, затем промойте их небольшим количеством воды. Высохший застывший материал можно удалить ацетоном, утилизируйте все отходы в утвержденном месте сбора отходов — не выливайте в канализацию.                               |
| Срок хранения:             | 1 год с даты производства в неоткрытой оригинальной таре.                                                                                                                                                                                                                         |
| Хранение/транспортировка:  | Во время хранения и транспортировки температура не должна опускаться ниже +5 °C или превышать +30 °C. Хранить в прохладном месте.                                                                                                                                                 |
| Утилизация:                | Тару с минимальным количеством остатков высохшего материала можно отправить на вторичную переработку. Все отходы необходимо утилизировать в утвержденных пунктах утилизации отходов — не выливать в канализацию. Соблюдайте все местные правила утилизации отходов.               |
| Размер упаковки:           | 6 × 1 л (только для матовых и ультраматовых покрытий)<br>3 × 5 л                                                                                                                                                                                                                  |
| Сертификаты и стандарты:   | EMICODE; EC 1PLUS – Очень низкий уровень выбросов вредных веществ в воздух в помещениях<br>GREENGUARD Gold<br>EN 13501-1; Огнестойкость<br>EN 16165 Приложение B – R9 (матовый и ультра-матовый)<br>Соответствует критериям систем оценки устойчивого строительства LEED и BREEAM |

Дополнительная подробная информация приведена в соответствующем паспорте безопасности.

### ПОДГОТОВКА

Убедитесь, что поверхность пола соответствует условиям эксплуатации, тщательно отшлифована, сухая и полностью очищена от пыли, масел, воска и других загрязнений. Перед нанесением предварительно загрунтуйте поверхность одной из грунтовок Bona, строго следуя инструкции по применению выбранного материала. В качестве альтернативы, при необходимости придания древесине цвета, допускается использование масла Bona Craft Oil 2K.

Оптимальные условия нанесения: температура от +18 до +25 °C и относительная влажность от 30% до 60%. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания, а низкая температура и высокая влажность — увеличивают его. Минимальная температура применения: +13 °C.



# Bona Traffic GO

## САМОСШИВАЮЩИЙСЯ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

### Лак нового поколения

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

#### При нанесении с грунтовками:

- 1 слой грунтовки Bona<sup>1</sup>
- 2 слоя лака Bona Traffic GO

#### При нанесении с маслом:

- 1 слой масла Bona Craft Oil 2K<sup>2</sup>
- 2 слоя лака Bona Traffic GO

<sup>1</sup> Всегда предварительно покрывайте пол одной из грунтовок Bona.

<sup>2</sup> Чтобы свести к минимуму вероятность обратного просачивания масла, рекомендуется ограничить норму нанесения. Использование шерстяного пада либо хлопчатобумажной ткани (ветоши), обернутой вокруг пада под полировальной машиной, помогает удерживать масло на поверхности.

**Примечание:** Не рекомендуется наносить более двух слоёв грунтовки и/или лака в день из-за риска чрезмерного набухания и коробления древесины. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время высыхания. Неблагоприятные условия сушки могут снизить эксплуатационные характеристики лака и его адгезию.

## НАНЕСЕНИЕ

- 1) Перед использованием или перед переливанием в меньшую тару энергично встряхните банку с лаком в течение одной минуты и вставьте прилагаемый фильтр. Для обеспечения максимально чистого результата рекомендуется при необходимости использовать дополнительный мелкий фильтр, например Bona Filter Bags.
- 2) Наносите продукт с помощью валика Bona из расчёта 8–10 м<sup>2</sup>/л (100–120 г/м<sup>2</sup>). Наносите, чередуя направления: поперёк, а затем вдоль волокон древесины, избегая скоплений материала. Всегда соблюдайте правило «мокрого края», чтобы избежать появления нахлестов.
- 3) Перед нанесением следующего слоя дайте лаку высохнуть. Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения.
- 4) При необходимости произведите межслойное шлифование с использованием Bona Scrad Pad System с абразивом P150 (или более мелким) и удалите пыль перед нанесением финишного слоя лака. **Примечание:** если с момента нанесения лака или грунтовки прошло более 24 часов, межслойное шлифование обязательно.

После нанесения финишного слоя лака при указанных климатических условиях поверхность может выдерживать лёгкие пешие нагрузки уже через 8 часов, а через 24 часа — быть полностью готовой к обычной эксплуатации. Не рекомендуется накрывать пол коврами или другими защитными материалами и проводить влажную уборку в течение последующих трёх дней. Примечание: при применении Bona Traffic GO в сочетании с Bona Craft Oil 2K поверхность должна выдерживаться не менее 1 недели перед её укрытием (накрыванием).

## УХОД

Уборка с использованием правильных средств — это просто! Выбирая средства для очистки и ухода Bona, вы можете быть уверены, что выбрали лучший продукт для правильного ухода за полом.

Инструкции по очистке и уходу доступны на странице продукта Bona Traffic GO на сайте [bona.com](http://bona.com). **Пожалуйста, распечатайте копию соответствующей инструкции и передайте её конечному пользователю.**



# Bona Traffic GO

## САМОСШИВАЮЩИЙСЯ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

### Лак нового поколения

#### ВАЖНО!

- Пластификаторы, содержащиеся в таких материалах, как подложки для ковровых покрытий, ножки мебели, ролики и клеи, используемые для крепления, могут привести к размягчению и обесцвечиванию. Контакт с красками для волос или резиновыми шинами автомобилей, велосипедов и детских колясок может привести к необратимому обесцвечиванию поверхности. Используйте средства защиты или полностью избегайте контакта.
- Пролитые жидкости следует немедленно удалять. Оставленные без внимания пролитые жидкости могут привести к появлению косметических пятен или повреждению поверхности.
- Обратите внимание, что, хотя лаки Bona разработаны для создания герметичной поверхности, устойчивой к износу, царапинам, пролитым жидкостям и т. д., ни одна система отделки, наносимая на поверхность, не может предотвратить физическое повреждение древесины или «упрочнить» пол. Вмятины в дереве и царапины могут быть вызваны мебелью, упавшими предметами, когтями собак и т. д., и следует принять меры, чтобы снизить вероятность их появления.
- Грунтовки и лаки Bona не желтеют и не меняют цвет под воздействием ультрафиолетового света. Тем не менее, они не могут предотвратить изменение цвета самой древесины, связанное с выделением танинов, минеральных веществ древесины или воздействием ультрафиолетового излучения.

Информация, содержащаяся в данном документе, а также иные рекомендации, предоставленные нами в целях помощи и поддержки пользователю, основана на практическом опыте и результатах проведенных испытаний. Вместе с тем данные материалы не претендуют на исчерпывающий характер. Учитывая широкий спектр возможных условий применения и использования нашей продукции, пользователь обязан провести собственные проверочные испытания и/или обратиться за квалифицированной технической консультацией в компанию Bona до начала применения продуктов.

Гарантия компании распространяется исключительно на продукты Bona и не охватывает конструкцию в целом или их совместимость с другими материалами. При использовании продукции необходимо соблюдать рекомендации производителя напольного покрытия, а также требования действующих стандартов и нормативных документов.